NEVEROXI

REF.

40 INCOLORO

Información del Producto

Es un producto líquido con derivados ácidos, solventes y materiales detergentes que remueve el óxido y elimina depósitos livianos de grasas y aceites, dejando la superficie lista para pintarse.

Usos Recomendados

Se usa en líneas que operan con fosfato de hierro. No se recomienda como desoxidante de superficies que van a ser tratadas con procesos de fosfatación.

Ventajas

Es un producto altamente recomendado para la industria mediana, en donde no se posee un tratamiento completo de superficie, pues permite realizar en forma económica una ligera fosfatación, incluso en frio.

Características Técnicas del Producto

Color:	Incoloro
Peso por galón:	4.4 – 4.6 Kg/gal
pH:	1.0 – 1.5
Solubilidad en agua:	Soluble

Nota: Puede aplicarse tanto en frío como en caliente. A temperaturas de 50-60ºC, la remoción de la corrosión es mucho más rápida y su concentración puede ser menor.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Preparación del Producto

Neveroxi 40 es un producto concentrado que permite diluciones con agua desde 1:1 hasta 1:7 (Producto a disolvente), agitar hasta obtener una mezcla completamente uniforme.

Nota 1: Las piezas generalmente no requieren tratamiento previo. En algunos casos existen recubrimientos pesados que deben removerse con solventes.

Nota 2: Neveroxi 40 se puede aplicar con brocha, estopa, inmersión o aspersión.

Aplicación

- Temperatura mínima: 5°C
- Humedad relativa máxima: 85%

Precauciones

- Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación.
- Almacénese en lugares ventilados libres de cualquier fuente de calor o chispa y bajo techo.
- La estabilidad del producto es de 2 años en su envase original.
- En contacto con los ojos, se recomienda lavarlos con abundante agua corriente y buscar atención médica inmediate. Si el contacto es con la piel, se limpia con una estopa humedecida en Disolvente y luego se lava con abundante agua y jabón.
- Las piezas tratadas deben enjuagarse con abundante agua fría y secarse lo más pronto posible mediante horno de fuego indirecto o aire comprimido, jamás debe dejarse humedad en la pieza después del tratamiento

Presentación

- El producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Garrafa – 5 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099