REMOVEDOR DE PINTURA

REF.

50 TRANSPARENTE

Información del Producto

EL Removedor 50 es un producto fabricado con disolventes muy activos y parafinas especiales, los disolventes atacan todo tipo de pinturas, facilitando su remoción y las parafinas forman una capa superficial que evita la evaporación acelerada de los disolventes, esto con el fin de prolongar el ataque a la pintura.

Usos Recomendados

Para eliminar pinturas o barnices deteriorados o aquellas que, encontrándose en buen estado, se desea cambiar por otras pinturas incompatibles con las anteriores. Los disolventes de Removedor 50 atacan los plásticos y las fibras de vidrio; por lo tanto, no se recomienda usarlos sobre esas superficies.

Ventajas

- Fácil aplicación.
- Bajo costo.
- Remueve rápidamente recubrimientos para superficies metánicas.

Características Técnicas del Producto

Color:	Transparente
Peso por galón:	3.6 – 3.8 Kg/gal

Nota: Puede ser almacenada por un período de tiempo no superior a 12 meses en recipientes herméticamente cerrados a temperaturas comprendidas entre 10° C y 30° como máximo.

Preparación de Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y fría. El calor y las corrientes fuertes de aire aceleran la evaporación de los disolventes y el producto pierde el poder de remoción.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Preparación del Producto

- Solvente recomendado: 6L de PINTEX
- Tiempo de acción del producto: 10 – 15 min

1 Destapar lentamente con el fin de disminuir la presión interna y evitar salpicaduras		**2** Definir herramientas de trabajo (Espátula)	
3 Aplicar una capa gruesa y uniforme sobre la pintura o barniz que se va a eliminar **Nota:** No brochar demasiado porque se acelera la evaporación de los disolventes.		**4** Se deja actuar en el tiempo de acción recomendado **Nota**: Si se deja secar el lacado desprendido hay que aplicar nuevamente Removedor 50.	
5 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente	

Nota 1: Las pinturas o barnices a base de aceite de secamiento al aire y horneables se desprenden totalmente. Los vinilos, lacas, pinturas epóxicas se reblandecen y por lo tanto requieren de mayor esfuerzo con la espátula para eliminarlas.

Nota 2: Después de eliminar completamente la pintura se lava muy bien la superficie con solvente 6L de PINTUNAL para mejor desempeño.

Aplicación

- Temperatura mínima: 5°C
- Temperatura máxima: 45°C
- Humedad relativa máxima: 90%

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Precauciones

- Se aconseja usar protector facial y guantes de cuero como protección personal durante la aplicación.
- El removedor se debe almacenar y se debe aplicar lejos de toda fuente de calor. Cuando no se esté usando, se mantiene bien tapado.
- Si el contacto es con los ojos se recomienda lavarlos con abundante agua corriente y buscar atención médica.
- Hay que evitar la inhalación prolongada de la pintura, se deben usar equipo adecuados de protección. En lugares encerrados se debe mantener buena ventilación.
- Estabilidad del producto almacenado: el removedor puede durar 12 meses después de fabricado siempre y cuando esté en su envase original y no haya sido abierto.
- El producto contiene materiales inflamables, por lo tanto, se debe almacenar y se aplicar lejos de toda fuente de calor. Cuando no se esté usando, se debe mantener bien cerrado para evitar su contaminación y evaporación de disolventes.

Presentación

- El producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099