PINTURA ANTIGRAVILLA

REF. COMPONENTE

54 NEGRO

Información del Producto

Producto base agua especialmente formulado para protección de chasis, protecciones delanteras y traseras, debajo de parachoques y laterales inferiores de los vehículos. Es un sistema resistente a batida de piedra, antigolpes; minimiza ruidos de los vehículos cuando es aplicado en las partes internas de puertas, laterales, capó del motor, puertas maletas y piso.

Usos Recomendados

Se emplea para proteger e insonorizar chasises, se puede emplear como DTM (directo a metal).

Ventajas

- No contiene plomo
- Contiene pigmentos inhibidores de corrosión
- Excelente flexibilidad
- Secado rápido
- Excelente adherencia

Características Técnicas del Producto



Color:	Negro
Viscosidad (Krebs 25ºC):	130 – 150 KU
Peso por galón:	4.2 – 4.4 Kg/gal
Brillo:	Semimate
% Sólidos (por volumen):	36 – 42 %
Rendimiento teórico (1 mil seco):	41 – 51 m^2/gal
Resistencia en cámara salina:	>500 horas
Tiempos de secado Al tacto (25 °C): Al manejo (25 °C):	 20 – 30 min 60 – 90 min

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Preparación de Superficie

- La superficie que va a ser pintada debe estar completamente limpia, libre de partículas sueltas, grasa, polvo y demás contaminantes que puedan interferir la correcta adherencia del producto.
- Para repintar superficies que tengan pintura deteriorada, ésta debe ser removida previamente, para lo cual debe usarse rasqueta y/o cepillo de alambre y si es necesario removedor.
- Antes de aplicar se recomienda lijar con lija 220 o 320.

Preparación del Producto

1 Agitar previamente la pintura hasta que se encuentre completamente homogenizada. **Nota:** Retirar producto de las paredes del recipiente		**2** Definir herramienta para la aplicación (Brocha, Rodillo, pistola)	
3 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente	

Nota: En pinturas, entre lotes, puede presentarse ligeras diferencias de tono, por lo cual si tiene lotes diferentes se recomienda mezclarlos antes de utilizar.

Aplicación

- Temperatura mínima: 5 ºC
- Temperatura máxima: 45 °C
- Humedad relativa máxima: 80%

Utilizar un equipo especial para aplicación de pintura antigravilla, se recomienda aplicar con una presión de 40 – 50 PSI, utilizar pistola para body shutz; aplicar una mano simple y utilizar agua para la limpieza del equipo.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua corriente y buscar atención médica.
- La estabilidad del producto almacenado es de 12 meses, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.
- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.
- Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.

Presentación

- Este producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Cuñete – 5 Galones
  Tambor – 50 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099