# SELLADOR ANTIALCALINO

**REF.**

**60 BLANCO**

## Información del Producto

Es un producto diseñado con resinas bases solvente de última tecnología que permite aislar la alcalinidad o el salitre que se produce en el fraguado del concreto o por cualquier tipo de condición ambiental. Es recomendado para sellar superficies que estén expuestas a alta humedad y permite aumentar de forma importante la adherencia de pinturas que se apliquen sobre este sellador.

## Usos Recomendados

Empleado para sellar superficies de concreto y cualquier otro material que presente alta alcalinidad o impurezas propias de las condiciones ambientales. También se recomienda aplicar sobre superficies con baja adherencia como concreto con mínima porosidad, para generar un mayor anclaje de la primera capa de pintura sobre la superficie.

## Ventajas

Permite una dilución adecuada, sin afectar las propiedades de protección, secado y sin proporcionar defectos en las superficies protegidas.

## Características Técnicas del Producto

| | |
|---|---|
| Color: | Blanco |
| Acabado: | Semibrillante |
| Viscosidad (Krebs 25°C): | 55 – 65 KU |
| Peso por galón: | 3.2 – 3.8 Kg/gal |
| % Sólidos (por volumen): | 18 – 23 % |
| Rendimiento teórico (1mil seco): | 25 – 30 m2/gal (Depende de la porosidad del material) |
| Tiempos de secado:<br>Al tacto:<br>Pintura de acabado: | <br>60 – 120 min<br>120 – 240 min |



Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

## Aplicación

- Temperatura mínima: 5°C
- Temperatura máxima: 45°C
- Humedad relativa máxima: 85%
- Espesor de película seca recomendado: 8 – 10 mils

La temperatura del substrato a ser pintada debe estar al menos 3°C arriba del punto de rocío. Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura del material deberá estar entre 21 – 27 °C.

## Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua corriente y buscar atención médica inmediata.
- Para evitar la inhalación prolongada de vapores, se debe usar equipos adecuados de protección. Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.
- La estabilidad del producto almacenado es de 12 meses, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.
- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.
- Dado que los recubrimientos epóxicos contienen materiales inflamables, estos se deben aplicar y almacenar en lugares seguros, lejos de fuentes de calor, chispas y similares.
- Cuando no se esté usando el producto, se debe mantener bien tapado para evitar su contaminación y evaporación de disolventes.
- Para procesos de aplicación del producto en cabinas, estas deben tener conexiones a tierra según recomendaciones del fabricante de estas.

## Presentación

- El producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Cuñete – 5 Galones



Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099