ANTICORROSIVO BRILLANTE LV

REF. COMPONENTE

722LV **NEGRO**

Información del Producto

Anticorrosivo a base de resinas alquídicas modificadas, pigmentos anticorrosivos e inhibidores de corrosión, como el cromato de zinc, con el fin de obtener un acabado de rápido secado y fácil aplicación.

Usos Recomendados

Como anticorrosivo especialmente diseñado para proteger autopartes y además se puede utilizar en superficies metálicas de tanques de almacenamiento, puentes, tuberías, puertas, pasamanos, estructuras maquinaria agrícola e industrial, que estén expuestas a ambientes de agresividad intermedia.

Ventajas

- No contiene plomo
- Excelente flexibilidad
- Excelente adherencia
- Buen endurecimiento
- Sobrepasa las 300 horas de cámara salina
- Mayor resistencia química que una alquídica convencional
- Buen acabado

Características Técnicas del Producto

Color:	Negro
Viscosidad (Krebs 25ºC):	20 – 25 Seg
Peso por galón:	3.8 – 4.0 Kg/gal
% Sólidos (por volumen):	36 – 40 %
Rendimiento teórico (m2/lt, 1 mil):	48

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099



Tiempos de secado	
Al tacto (25 °C):	20 – 45 min
Al manejo (25 °C):	45 – 90 min

Preparación de Superficie

- La superficie que va a ser pintada debe estar completamente limpia, libre de partículas sueltas, grasa, polvo y demás contaminantes que puedan interferir en la correcta adherencia del producto.
- Para repintar superficies que se encuentran en buenas condiciones, es necesario lijar en seco para eliminar su brillo, limpiarlas bien para quitar todo rastro de polvo y luego activar con disolvente No. 6L de Pintunal.
- Para repintar superficies que tengan pintura deteriorada, primero se debe remover el recubrimiento que se encuentre en mal estado, para lo cual debe usarse rasqueta y/o cepillo de alambre, utilizando removedor Ref. 50 de Pintunal, posteriormente se debe limpiar cuidadosamente, con el fin de dejar la superficie libre de cualquier contaminante que pueda interferir en el desempeño de los recubrimientos que se desean aplicar.
- Este producto está diseñado para aplicar sobre galvanizado o superficies de acero con o sin perfil de anclaje.


Preparación del Producto

- Disolvente recomendado: No. 6L Pintunal

1 Agitar previamente la pintura hasta que se encuentre completamente homogenizada. **Nota:** Retirar producto de las paredes del recipiente		**2** Agregar disolvente correspondiente al producto **Nota**: La adicción debe realizarse agitando constantemente	
3 Diluir los productos hasta tener la mezcla completamente homogénea **Nota 1**: Retirar producto de las paredes del recipiente		**4** Definir herramienta para la aplicación	

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Pinturas Nacionales

Nota 2: El porcentaje de dilución puede cambiar dependiendo del equipo de aplicación con que se cuente		**Nota**: Este producto está diseñado para ser aplicado con Airless, pistola convencional, brocha o rodillo	
5 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente.	

Nota: En pinturas, entre lotes, puede presentarse ligeras diferencias de tono, por lo cual si tiene lotes diferentes se recomienda mezclarlos antes de utilizar.

Aplicación

- Temperatura mínima: 5 ºC
- Temperatura máxima: 45 ºC
- Humedad relativa máxima: 85%
- Espesor de película seca recomendado: 1,5 – 3,5 mils

La temperatura del substrato que va a ser pintado debe estar al menos 3°C arriba del punto de rocío. Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura del material deberá estar entre 21 - 27°C.

El tiempo de aplicación entre capas no debe ser superior a 72 horas; de lo contrario, se debe lijar en seco el recubrimiento y activar con disolvente No. 6L de Pintunal.

Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua potable y buscar atención médica.
- Para evitar la inhalación prolongada de vapores, se debe usar equipos adecuados de protección. Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.
- La estabilidad del producto almacenado es de 6 meses en sitio fresco y bajo techo, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.

- Dado que esta pintura contiene materiales inflamables, se debe aplicar y almacenar en lugares seguros, lejos de fuentes de calor, chispas y similares.

- Para procesos de aplicación del producto en cabinas, estas deben tener conexiones a tierra según recomendaciones del fabricante de estas.

Presentación

- Este producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Cuñete – 5 Galones
  Tambor – 50 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099