LACA PARA HERRAMIENTAS

REF.

736LV NEGRO

Información del Producto

Recubrimiento a base de resinas alquí-nitro, pigmentos anticorrosivos e inhibidores de corrosión con el fin de obtener un acabado de rápido secado y fácil aplicación. Este producto no contiene cromato de zinc como inhibidor de la corrosión.

Usos Recomendados

Como anticorrosivo y acabado especialmente diseñado para proteger herramientas agrícolas. Puede ser aplicado por aspersión o por inmersión, dependiendo del tipo de herramientas.

Ventajas

- No contiene plomo
- Excelente adherencia
- Buen endurecimiento
- Mayor resistencia química que una alquídica convencional
- Buen acabado

Características Técnicas del Producto

Color:	Trasparente
Viscosidad (Copa Ford 25ºC):	13 – 15 Segundos
Peso por galón:	3.3 – 3.5 Kg/gal
% Sólidos (por peso):	17 – 21 %

Preparación de Superficie

- La superficie que va a ser pintada debe estar completamente limpia, libre de partículas sueltas, grasa, polvo y demás contaminantes que puedan interferir en la correcta adherencia del producto.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099


- Para repintar superficies que se encuentran en buenas condiciones, es necesario lijar en seco para eliminar su brillo, limpiarlas bien para quitar todo rastro de polvo y luego activar con disolvente No. 6L de PINTUNAL.

- Para repintar superficies que tengan pintura deteriorada, primero se debe remover el recubrimiento que se encuentre en mal estado, para lo cual debe usarse rasqueta y/o cepillo de alambre, utilizando removedor Ref. 50 de PINTUNAL, posteriormente se debe limpiar cuidadosamente, con el fin de dejar la superficie libre de cualquier contaminante que pueda interferir en el desempeño de los recubrimientos que se desean aplicar.

- Este producto está diseñado para aplicar sobre galvanizado o superficies de acero con o sin perfil de anclaje.

Preparación del Producto

- Disolvente recomendado: No. 16 de PINTUNAL
- Dilución recomendada: 10%

1 Agitar previamente la pintura hasta que se encuentre completamente homogenizada. **Nota:** Retirar producto de las paredes del recipiente		**2** Agregar disolvente correspondiente al producto. **Nota**: El porcentaje de dilución puede cambiar dependiendo del equipo de aplicación con que se cuente	
3 Diluir los productos hasta tener la mezcla completamente homogénea **Nota 1**: Retirar producto de las paredes del recipiente		**4** Definir herramienta para la aplicación (Brocha, Rodillo, pistola)	

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

5 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente	

Aplicación

- Temperatura mínima: 5 ºC
- Temperatura máxima: 160 °C
- Humedad relativa máxima: 85%

La temperatura del substrato que va a ser pintado debe estar al menos 3°C arriba del punto de rocío. Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura del material deberá estar entre 21 - 27°C.

El tiempo de aplicación entre capas no debe ser superior a 72 horas; de lo contrario, se debe lijar en seco el recubrimiento y activar con disolvente No. 6L de PINTUNAL.

Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua potable y buscar atención médica.
- Para evitar la inhalación prolongada de vapores, se debe usar equipos adecuados de protección. Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.
- La estabilidad del producto almacenado es de 6 meses en sitio fresco y bajo techo, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.
- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.
- Dado que esta pintura contiene materiales inflamables, se debe aplicar y almacenar en lugares seguros, lejos de fuentes de calor, chispas y similares.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

- Para procesos de aplicación del producto en cabinas, estas deben tener conexiones a tierra según recomendaciones del fabricante de estas.

Presentación

- Este producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Cuñete – 5 Galones
  Tambor – 50 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099