LACA ALQUIDICA

REF. COMPONENTE A

739LV NEGRO MATE

Información del Producto

Anticorrosivo de secado rápido, fácil aplicación con muy buena adherencia inclusive en superficies no ferrosas, una alta protección a la corrosión y con excelente desempeño en cámara salina. Este es un producto mono-componente, lo que facilita su manipulación, evitando el uso de catalizadores. Este es un producto que se suministra con viscosidad lista para el uso, por tanto, no requiere dilución para su aplicación.

Usos Recomendados

Como anticorrosivo para proteger superficies metálicas ferrosas y no ferrosas con un amplio uso en la industria, como carrocerías, tanques de almacenamiento, puentes, tuberías, puertas, pasamanos, estructuras, maquinaria agrícola e industrial, que se encuentren en ambientes de alta agresividad.

Ventajas

- Mono-componente
- Rápido secado y curado
- No contiene plomo ni metales pesados
- Excelente flexibilidad
- Excelente resistencia a cámara salina
- Buen poder cubriente
- Buena adherencia
- Buena dureza

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Características Técnicas del Producto

Color:	Negro
Viscosidad (Krebs 25ºC):	80 – 90 Seg
Peso por galón:	5 – 5.2 Kg/gal
% Sólidos (por volumen):	48 – 52 %
Rendimiento teórico (m2/l, 1 ml): (m2/gal, 1 ml):	 15 60
Tiempos de secado Al tacto (25 °C): Al manejo (25 °C):	 10 – 15 min 15 – 30 min
Cámara Salina según Método ASTM B117 Método ASTM D714: Método ASTM D610:	 600 – 1000 horas 600 – 1000 horas
Adherencia según Método NTC B117	5B




Preparación de Superficie

- La superficie que va a ser pintada debe estar completamente limpia, libre de partículas sueltas, grasa, polvo y demás contaminantes que puedan interferir en la correcta adherencia del producto.
- Para repintar superficies que se encuentran en buenas condiciones, es necesario lijar en seco para eliminar su brillo, limpiarlas bien para quitar todo rastro de polvo y luego activar con disolvente No. 6L de Pintunal.
- Para repintar superficies que tengan pintura deteriorada, primero se debe remover el recubrimiento que se encuentre en mal estado, para lo cual debe usarse rasqueta y/o cepillo de alambre, utilizando removedor Ref. 50 de Pintunal, posteriormente se debe limpiar cuidadosamente, con el fin de dejar la superficie libre de cualquier contaminante que pueda interferir en el desempeño de los recubrimientos que se desean aplicar.
- Este producto está diseñado para aplicar sobre galvanizado o superficies de acero con o sin perfil de anclaje.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Preparación del Producto

- Disolvente recomendado: No. 6L Pintunal

1 Agitar previamente la pintura hasta que se encuentre completamente homogenizada. **Nota:** Retirar producto de las paredes del recipiente		**2** Agregar disolvente correspondiente al producto	
3 Diluir los productos hasta tener la mezcla completamente homogénea **Nota 1**: Retirar producto de las paredes del recipiente **Nota 2**: El porcentaje de dilución puede cambiar dependiendo del equipo de aplicación con que se cuente		**4** Definir herramienta para la aplicación (Brocha, Rodillo, pistola)	
5 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente.	

Nota: En pinturas, entre lotes, puede presentarse ligeras diferencias de tono, por lo cual si tiene lotes diferentes se recomienda mezclarlos antes de utilizar.

Aplicación

- Temperatura mínima: 5 ºC
- Temperatura máxima: 45 ºC
- Humedad relativa máxima: 85%
- Espesor de película seca recomendado: 2 – 3 mils

La temperatura del substrato que va a ser pintado debe estar al menos 3°C arriba del punto de rocío. Para mejores propiedades de aplicación, la temperatura del material deberá estar entre 21 - 27°C.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Pinturas Nacionales

Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua potable y buscar atención médica.
- Para evitar la inhalación prolongada de vapores, se debe usar equipos adecuados de protección. Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.
- La estabilidad del producto almacenado es de 6 meses en sitio fresco y bajo techo, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.
- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.
- Dado que esta pintura contiene materiales inflamables, se debe aplicar y almacenar en lugares seguros, lejos de fuentes de calor, chispas y similares.
- Para procesos de aplicación del producto en cabinas, estas deben tener conexiones a tierra según recomendaciones del fabricante de estas.

Presentación

- Este producto se comercializa en unidades de envasado por:

  Galón
  Cuñete – 5 Galones
  Tambor – 50 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099