ANTICORROSIVO ACR NEGRO

REF. COMPONENTE

770 NEGRO SEMI-BRILLANTE

Información del Producto

Anticorrosivo a base de resina metacrílica, pigmentos anticorrosivos e inhibidores de corrosión, como Fosfato de Zinc, con el fin de obtener un acabado de rápido secado y fácil aplicación.

Usos Recomendados

Como anticorrosivo especialmente diseñado para proteger autopartes y además se puede utilizar en superficies metálicas de tanques de almacenamiento, puentes, tuberías, puertas, pasamanos, estructuras maquinaria agrícola e industrial, que estén expuestas a agresividad intermedia.

Ventajas

- No contiene plomo
- Excelente flexibilidad
- Excelente adherencia
- Excelente dureza
- Buen cubrimiento
- Buena resistencia al aceite
- Sobrepasa las 250 horas de cámara salina
- Sobrepasa las 100 horas de cámara humedad
- Excelente resistencia a la intemperie

Características Técnicas del Producto

Color:	Negro
Viscosidad (Copa Ford No. 25ºC):	25 – 35 Seg
Peso por galón:	3.8 – 4 Kg/gal
% Sólidos (por volumen):	36 – 40 %
Dureza lápiz (curado 24 horas):	HB – F
Rendimiento teórico (m2/lt 1 mil):	12.6



Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Tiempos de secado	
Al tacto (25 °C):	10 – 20 min
Al manejo (25 °C):	20 – 40 min

Preparación de Superficie

- La superficie que va a ser pintada debe estar completamente limpia, libre de partículas sueltas, grasa, polvo y demás contaminantes que puedan interferir la correcta adherencia del producto.
- Para repintar superficies que tengan pintura deteriorada, ésta debe ser removida previamente, para lo cual debe usarse rasqueta y/o cepillo de alambre, utilizando removedor 50 de Pintunal.
- El asbesto-cemento y concreto se deben neutralizar previamente con una solución al 10% de ácido muriático en agua, dejando actuar el ácido por 15 minutos y luego enjuagando en abundante agua corriente y se deja secar completamente.

Preparación del Producto

1 Agitar previamente la pintura hasta que se encuentre completamente homogenizada. **Nota:** Retirar producto de las paredes del recipiente		**2** Definir herramienta para la aplicación (Brocha, Rodillo, pistola)	
3 Aplicar el producto en la superficie a pintar		**Nota:** En caso de sobrar pintura, debe tapar bien el recipiente.	

Nota: En pinturas, entre lotes, puede presentarse ligeras diferencias de tono, por lo cual si tiene lotes diferentes se recomienda mezclarlos antes de utilizar.

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099

Aplicación

- Temperatura mínima: 5 ºC
- Humedad relativa máxima: 85%

Precauciones

- De llegar a presentarse contacto del producto con los ojos, lavar con abundante agua corriente y buscar atención médica.
- Para evitar la inhalación prolongada de vapores, se debe usar equipos adecuados de protección. Se recomienda aplicar en sitios que tengan buena ventilación.
- La estabilidad del producto almacenado es de 12 meses, para lo cual debe conservarse en su envase original sin que haya sido abierto.
- Cuando se van a almacenar envases que ya han sido abiertos, se sugiere, para evitar la formación de natas, agregar sin revolver una pequeña cantidad del disolvente recomendado y proceder a tapar bien.
- Dado que las pinturas acrílicas contienen materiales inflamables, éstas se deben aplicar y almacenar en lugares seguros, lejos de fuentes de calor, chispas y similares.
- Cuando no se esté usando el producto, se debe mantener bien tapado para evitar su contaminación y evaporación de disolventes.
- Para procesos de aplicación del producto en cabinas, estas deben tener conexiones a tierra según recomendaciones del fabricante de estas.

Presentación

- Este producto se comercializa en unidades de envasado por:

Galón
Cuñete – 5 Galones
Tambor – 50 Galones

Servicio al Cliente
lidersac@pintunal.com.co
Tel: +57 310 513 7099